

チョークで書ける透明黒板フィルム

ClearChalk ASLAN CR 63

チョークや液体チョークペンで書く事が出来る透明黒板フィルム

この透明黒板フィルムは、例えばバーやレストランなどでのセット・メニューのような日々更新するメッセージボードのような用途に理想的なフィルムです。オフィスから子供部屋まで、このフィルムを貼るだけで、どんなところも、チョークやASLAN C-Pen 液体チョークペンで書き込みできる黒板に早変わりします。この傷のつきにくい表面は、書いたものを簡単に拭き取ることが出来ます。下地がそのまま見えるので、黒板として目立たないのもメリット。

製品詳細

その他、製品に関する詳細については下記までご連絡下さい：
Email: info@technopromotion.co.jp Tel: 04-7135-7707

表面フィルム：	透明 PVC	
厚み：	～125 ミクロン	
糊：	アクリル系感圧糊	厚み：～ 25 g/m ²
離型紙：	シリコーンペーパー	平方重量：～ 63 g/m ²

特長

粘着力： (ASTMD-903)	施工直後： 1 週間後：	～ 8.4 N/25 mm ～10.7 N/25 mm
寸法精度：	アクリルガラスに施工 60° C 24 時間後	最大 -0.5%
温度：	施工温度： 使用温度：	最低 15°C -30 °C から最高+80 °C
可燃性：	アルミ板に貼って、	自己鎮火
耐候年数：	屋外 2 年。但し中部ヨーロッパの平均的な気候をベースに、	垂直に立て屋外に露出した場合



販売店：

総輸入元：

株式会社 **テクノプロモーション**

千葉県柏市十余二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

<http://www.technopromotion.co.jp>

チョークで書ける透明黒板フィルム

ClearChalk ASLAN CR 63

ユーザーガイド

- 印刷 : フィルムは、UV硬化型インクジェットプリンターでプリント可能で、スクリーンプリントインクでも印刷可能です。（プリントインクの乾燥が不十分な場合、フィルムはべとべとなり粘着糊に悪影響を与えてしまいます。）
- 施工 : ドライ又はウェットアプリケーション。ドライアプリケーションの場合、糊が白濁する場合がありますが、天候次第で 数日経過後消えてなくなります。
- ウェットアプリケーションの場合、転写液ASLAN TL10の使用をお勧めします。
- フィルムにはチョーク及びASLAN C-Pen液体チョークで書く事が出来ます。書いたものは濡れた布で拭き取る事が出来ます。
- 多くの異なる顔料や成分があるように、チョーク（特に色の付いたチョーク）や、又はフィルム上で長期間による書き残しについては濡れた布だけではきれいに拭き取る事が出来ません。この場合、ソフトクレンザー又はアルコールクリーナーで拭き取る事が出来ます。
- 保管寿命 : 施工前のフィルムは生産日より最低3年保管出来ます。フィルムは室温15℃～25℃で、湿度50%～60%での保管を厳守してください。ロール表面に現れる圧点などを避ける為、ロールを立てて保管するか、その目的のために設計された吊り下げラックの使用をお勧めします。

作成 : 2015 年 5 月

全ての技術的なデータとアドバイスはメーカーの経験と慎重なテストに基づいています。製品の使用に当たっては、使用目的に適合しているかどうかのテストはユーザー様の責任下において行ってください。

製品の仕様は事前の予告なしに変更される場合がありますので、ご了承下さい

販売店 :

ASLAN[®]
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

総輸入元 :

株式会社テクノプロモーション

千葉県柏市十余二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

<http://www.technopromotion.co.jp>