

プレミアム黒板フィルム BB 910

チョーク・液体チョーク用プレミアム黒板フィルム

この黒板フィルムはチョーク及び液体チョークの両用使用可能で、消す時はウェットクロスで簡単に拭き取る事が出来ます。レストランや学校、会社やお家の壁などがいつでも書き消し出来る黒板に早変わりします。

その他、製品についてもっと詳しくお知りになりたい方は下記までご連絡下さい：

Email: info@technopromotion.co.jp Tel: 04-7135-7707

製品詳細

フィルム：	塩ビ、ポリメリック	
厚み：	130 ミクロン	
糊：	アクリル系透明感圧糊	平米数量：～ 25 g/m ²
離型紙：	シリコンペーパー	平米重量：～ 140 g/m ²

特長

粘着力： (ASTMD-903)	施工直後 1週間後	～ 5 N/25 mm ～ 12 N/25 mm
寸法精度：	アルミ板に施工 70 °C 48 時間後 (25 m x 25 cm)	最大-0.45 %
耐化学性：	24 時間のテストにてほとんどの石化油脂、グリース、溶剤、酸、アルカリに耐える	
温度：	施工温度： 使用温度：	最低 15°C -30 °C ~ 最高+80 °C
耐候年数：	屋外 5 年。但し中部ヨーロッパの平均的な気候をベースに、垂直に立て屋外に露出した場合	



販売店：

総輸入元：

株式会社 テクノプロモーション

千葉県柏市十余二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

<http://www.technopromotion.co.jp>

プレミアム黒板フィルム BB 910

ユーザーガイド

施工：	ドライアPLICATIONのみ
クリーニング：	ほとんどのチョーク又は液体チョークでもご利用頂けます。消すときはウェットクロスで簡単に拭き取る事が出来ます。誤って油性ペンを使用してしまった場合は、アルコールで拭き取る事が出来ます。
保管寿命：	施工前のフィルムは、生産日より最低1年保管出来ます。 フィルムは室温 15°C～25°Cで、湿度 50%～60%で保管されていなければなりません。 ロール面に現れる圧力点などを避ける為、ロールは立てて保管するか、オリジナル梱包箱のコアホルダーで紙管を抑えてフィルムの表面に自重も含めて圧力がかからないように保管して下さい。

作成：2013年9月

全ての技術的なデータとアドバイスはメーカーの経験と慎重なテストに基づいています。製品の使用に当たっては、使用目的にあっているかどうかのテストはユーザー様の責任において行ってください。

製品の仕様は事前の予告なしに変更される場合がありますので、ご了承下さい

販売店：

ASLAN[®]
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

総輸入元：

株式会社テクノプロモーション

千葉県柏市十余二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

<http://www.technopromotion.co.jp>