

チョーク用黒板フィルム (グリーン) C 60

チョーク用黒板フィルム (ブラック) C 61

チョーク用黒板フィルム

平滑で固い表面であれば、どんなところでも、ASLAN 糊付き黒板フィルムでトレンドィーなメモボードに変わります。普通の黒板と同じようにチョークで書けるので、オフィスや病院、学校やお家の壁などがいつでも書き消しできる黒板に早変わりします。

ASLAN C 60 – グリーン

ASLAN C 61 – ブラック

その他、製品についてもっと詳しくお知りになりたい方は下記までご連絡下さい：

Email: info@technopromotion.co.jp Tel: 04-7135-7707

製品詳細

フィルム素材：	塩ビ	
厚み：	160 ミクロン	
糊：	アクリル系透明感圧糊	厚み： ~ 25 g/m ²
離型紙：	シリコンペーパー	平方重量： ~ 65 g/m ²

特長

粘着力： (ASTMD-903)	施工直後： 1 週間後：	~ 6 N/25 mm ~10 N/25 mm
寸法精度：	アクリルガラスに施工 70° C 24 時間後	縦方向にごくわずかにある以外、ほとんどなし。
温度：	施工温度： 使用温度：	最低 15°C -30 °C ~ 最高 +80 °C
可燃性：	アルミ板に貼って 自己鎮火	
耐候年数：	屋外 2 年。但し中部ヨーロッパの平均的な気候をベースに、垂直に立て屋外に露出した場合	

ASLAN[®]
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

販売店：

総輸入元：

株式会社 **テクノプロモーション**

千葉県柏市十余二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

<http://www.technopromotion.co.jp>

チョーク用黒板フィルム (グリーン) C 60

チョーク用黒板フィルム (ブラック) C 61

ユーザーガイド

- 印刷： スクリーン印刷で印刷する事が出来ます。
(印刷したインクを十分に乾燥させてから施工してください。)
- 施工方法： ドライ又はウェットアプリケーション。水貼りの場合、糊が白濁する場合がありますが、天候、気温次第で 数日経つと消えてなくなります。
ウェットアプリケーションの場合、施工液ASLAN10の使用をお勧めします。
- 保管寿命： 施工前のフィルムは生産日より最低 1 年保管出来ます。フィルムは室温15℃～25℃で、湿度50%～60%で保管されていなければなりません。ロール面に現れる圧力点などを避ける為、ロールは立てて保管するか、オリジナルの梱包箱のコアホルダーで紙管を抑えてフィルムの表面に自重も含めて圧力がかからないように保管して下さい。

作成：2013年7月

全ての技術的なデータとアドバイスはメーカーの経験と慎重なテストに基づいています。製品の使用に当たっては、使用目的にあっているかどうかのテストはユーザー様の責任において行ってください。

製品の仕様は事前の予告なしに変更される場合がありますので、ご了承下さい

ASLAN[®]
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

販売店：

総輸入元：

株式会社テクノプロモーション

千葉県柏市十余二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

<http://www.technopromotion.co.jp>