

メタルエフェクトフィルム CA 23

豪華なデザインを演出できるメタルエフェクトフィルム

7種の異なったメタル効果フィルムで華やかなディスプレイを演出します。フィルムは両面同じ効果が出る為ガラス面の施工にもお勧めです。室内及び屋外に施工出来ます。カラーはシルバー（光沢）、ゴールド（光沢）、ペイルゴールド（光沢）、ブラッシュドシルバー、ブラッシュド銅、ブラッシュドゴールド、ブラッシュドガンタメ

その他、製品についてもっと詳しくお知りになりたい方は下記までご連絡下さい：
Email: info@technopromotion.co.jp Tel: 04-7135-7707

製品詳細

| | | |
|-------|------------|-----------------------------|
| フィルム： | ポリエステル | |
| 厚み： | 50 ミクロン | |
| 糊： | アクリル系透明感圧糊 | 平米数量：～ 20 g/m ² |
| 離型紙： | シリコンペーパー | 平米重量：～ 140 g/m ² |

特長

| | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| 粘着力： (ASTMD-903) | 施工直後： 1週間後： | ～ 1.5 N/25 mm ～ 10 N/25 mm |
| 温度： | 施工温度： 使用温度： | 最低 15°C -30°C ~ 最高+80°C |
| 耐候年数： | 屋外 2年。但し中部ヨーロッパの平均的な気候をベースに、垂直に立て屋外に露出した場合 | |

ASLAN[®]

EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

総輸入元：

株式会社テクノプロモーション

千葉県柏市十余二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

<http://www.technopromotion.co.jp>

販売店：

メタルエフェクトフィルム CA 23

ユーザーガイド

| | |
|-------|---|
| 印刷： | シルクスクリーン印刷で印刷する事が出来ます。 (印刷したインクを十分に乾燥させてから施工してください。) |
| 施工： | メタルエフェクトフィルムはドライアプリケーションで施工してください。ガスを発生させるような素材、たとえばアクリルガラスのような表面には施工しないで下さい。 レタリングなどを施工する際、ASLAN アプリケーションテープを使用する事をお勧めします。 メタルエフェクトフィルム ASLAN CA 23 はスムーズな平面に施工出来、曲面への施工には向いていません。 |
| 光沢： | ロールコア付近の表面の光沢感が少なくなっている場合があります。シリコンペーパーの後部である為、表面がマット調になっている場合がありますが、少し経つと消えてなくなります。 |
| 保管寿命： | 施工前のフィルムは生産日より最低 1 年保管出来ます。 フィルムは室温 15℃～25℃で、湿度 50%～60%で保管されていなければなりません。 ロール面に現れる圧力点などを避ける為、ロールは立てて保管するか、オリジナル梱包箱のコアホルダーで紙管を抑えてフィルムの表面に自重も含めて圧力がかからないように保管して下さい。 |

作成：2013年9月

全ての技術的なデータとアドバイスはメーカーの経験と慎重なテストに基づいています。製品の使用に当たっては、使用目的にあっているかどうかのテストはユーザー様の責任において行ってください。

製品の仕様は事前の予告なしに変更される場合がありますので、ご了承下さい

販売店：

ASLAN[®]
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

総輸入元：

株式会社テクノプロモーション

千葉県柏市十倉二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

http://www.technopromotion.co.jp