

透明マット ホワイトボード CB 75

透明マットホワイトボードフィルム

この糊付きフィルムは透明マツトラミネートフィルムです。キズがつきにくく、簡単に拭き消す事が出来ます。印刷されたフィルムとのコンビネーションで様々なデザインが創り出せます。マット仕上げなので表面がでかからない為、フロントプロジェクションのスクリーンとしても適しています。

その他、製品についてもっと詳しくお知りになりたい方は記までご連絡下さい：
Email: info@technopromotion.co.jp Tel: 04-7135-7707

製品詳細

フィルム：	ソフト塩ビ、透明マット（特殊なコーティング付）	
厚み：	80 ミクロン	
糊：	アクリル系透明感圧糊	平米数量：～ 25 g/m ²
離型紙：	シリコンペーパー	平米重量：～ 144 g/m ²

特長

粘着力： (ASTMD-903)	施工直後 1週間後	～ 6.0 N/25 mm ～ 22 N/25 mm
寸法精度：	アルミ板に貼って 70 °C 48 時間後 (25 x 25 cm)	最大-0.2 %
耐化学性：	24 時間のテストにて、ほとんどの石化油脂、グリース、溶剤、酸、アルカリに耐える	
温度：	施工温度： 使用温度：	最低 15°C -30 °C から最高 +80 °C



販売店：

総輸入元：

株式会社 テクノプロモーション

千葉県柏市十倉二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

<http://www.technopromotion.co.jp>

透明マット ホワイトボード CB 75

ユーザーガイド

施工方法：	ドライ又はウェットアプリケーション。 水貼りの場合、糊が白濁する場合がありますが、天候次第で数日経つと消えてなくなります。水貼りの場合施工用に ASLAN TL 10 の使用をお勧めします。
クリーニング：	ホワイトボードマーカーはマイクロファイバークロスで簡単に拭き取る事が出来ます。油性ペンを使用してしまった場合は、アルコールで拭き取る事が出来ます。
保管寿命：	フィルムは室温 15℃～25℃で、湿度 50～60% で保管されていなければなりません。ロール面に現れる圧力点などを避ける為、ロールは立てて保管するか、オリジナルの梱装箱のコサホルダーで紙管を抑えてフィルムの表面に自重も含めて圧力がかからないように保管して下さい。

作成: 2013 年 9 月

全ての技術的なデータとアドバイスはメーカーの経験と慎重なテストに基づいています。製品の使用に当たっては、使用目的にあっているかどうかのテストはユーザー様の責任において行ってください。

製品の仕様は事前の予告なしに変更される場合がありますので、ご了承下さい



販売店：

総輸入元：

株式会社テクノプロモーション

千葉県柏市十倉二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

<http://www.technopromotion.co.jp>