

透明ホワイトボード CB 90

透明ホワイトボードフィルム

この糊付透明ホワイトボードフィルムは透明なラミネートフィルムで、どんな表面も書き消し可能なホワイトボードフィルムに変化します。キズがつきにくく、簡単に拭き消すことが出来ます。印刷したフィルムとのコンビネーションで様々なデザインが創り出せます。

その他、製品についてもっと詳しくお知りになりたい方は下記までご連絡下さい：
Email: info@technopromotion.co.jp Tel: 04-7135-7707

製品詳細

フィルム：	ポリエステル（特殊コーティング処理）	
厚み：	50 ミクロン	
糊：	アクリル系透明感圧糊	平米数量：～ 25 g/m ²
離型紙：	PE	平米重量：～ 64 g/m ²

特長

粘着力： (ASTMD-903)	施工直後 1 週間後	～ 7.5 N/25 mm ～ 12 N/25 mm
寸法精度：	アルミ板に貼って 70 °C 48 時間後 (25 x 25 cm)	最大 - 0.05 %
耐化学性：	24 時間のテストにてほとんどの石化油脂、グリース、溶剤、酸、アルカリに耐える	
温度：	施工温度 使用温度	最低 15°C -30 °C から最高 +80 °C

ASLAN[®]

EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

総輸入元：

株式会社テクノプロモーション

千葉県柏市十余二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

<http://www.technopromotion.co.jp>

販売店：

透明ホワイトボード CB 90

ユーザーガイド

施工方法：	ドライアPLICATIONのみ
クリーニング：	ホワイトボードマーカーはドライクロスで簡単に拭き取る事が出来ます。 誤って油性インクのペンを使用してしまった場合は、アルコールで拭き取る事が出来ます。
保管寿命：	施工前のフィルムは、製造より最低1年保管出来ます。 フィルムは室温 15℃～25℃で、湿度 50%～60%で保管されていなければなりません。 ロール面に現れる圧力点などを避ける為、ロールは立てて保管するか、オリジナル梱包箱のコアホルダーで紙管を抑えてフィルムの表面に自重も含めて圧力がかからないように保管して下さい。

作成: 2013年7月

全ての技術的なデータとアドバイスはメーカーの経験と慎重なテストに基づいています。製品の使用に当たっては、使用目的にあっているかどうかのテストはユーザー様の責任において行ってください。

製品の仕様は事前の予告なしに変更される場合がありますので、ご了承下さい

ASLAN[®]
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

総輸入元：

株式会社テクノプロモーション

千葉県柏市十倉二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

<http://www.technopromotion.co.jp>

販売店：