

屋外壁装飾用デジタル印刷フィルム DFP 45

凸凹のある外壁用デジタル印刷用糊付きフィルム

外壁用デジタル印刷用フィルムは、あらゆる壁面を印象的な広告スペースにします。この特別な糊付きシステムの WrapTheHouse ASLAN DFP 45 はほとんどの凸凹のある外壁に施工が出来ます。 施工後 6 ヶ月までは糊を残さずに簡単に剥がす事が出来ます。フィルム全域に丁寧にポストヒーティングをほどこせば、耐候性を 3 年まで伸ばすことが可能です。

その他、製品についてもっと詳しくお知りになりたい方は下記までご連絡下さい：
Email: info@technopromotion.co.jp Tel: 04-7135-7707

製品詳細

フィルム：	ソフト塩ビ	
厚み：	80 ミクロン	
糊：	アクリル系透明感圧糊	平米数量：～ 220 g/m ²
離型紙：	シリコンペーパー	平米重量：～ 144 g/m ²
総厚み：	450 ミクロン	

特長

粘着力： (ASTMD-903)	施工直後（タイル面）	～ 5 N/25 mm
寸法精度：	アルミ板に施工 70 °C 48 時間後 (25 x 25 cm)	最大 -0.45 %
耐化学性：	24 時間のテストにてほとんどの石化油脂、グリース、溶剤、酸、アルカリに耐える	
色の変化：	DIN 53 388	7-8（壁用として）
可燃性：	アルミ板に貼って 自己鎮火。	
温度：	施工温度： 使用温度：	最低 15°C -30 °C ~ 最高+80 °C
耐候年数：	縁（輪郭）をしっかりとポストヒーティングした場合、屋外耐候性 3 年 まで。	



販売店：

総輸入元：

株式会社 テクノプロモーション

千葉県柏市十余二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

<http://www.technopromotion.co.jp>

屋外壁装飾用デジタル印刷フィルム DFP 45

ユーザーガイド

印刷：	フィルムは溶剤、エコソル、UV硬化インク、ラテックスでデジタル印刷、およびスクリーン印刷によるプリントが可能です。（印刷したインクを十分に乾かしてから施工して下さい。）
アドバイス：	プリンタとの相性や設定によってはトンネルになる場合もあるので、必ず事前にテストをしてください。 さらに詳しい情報を知りたい方は弊社までお問い合わせ下さい。
施工：	フィルムは凸凹のある外壁専用で、ヒートガン及びゴムローラーなどを使用して、凹面に抑え込みながらドライアプリケーションで施工します。 フィルムはドライアプリケーションのみ。 施工表面は油脂やホコリなどの汚れがなく、乾いた状態でなければなりません。エッジシールをする場合は、四方の淵 10cm 幅の部分をくまなくヒートガンで温め、布などでしっかり押しつけて下さい。フィルムは表面の輪郭でしっかりと粘着します。 施工する面の素材や状況は千差万別ですので、本式施工の前にまずテストを行って下さい。このフィルムを平滑な平面や、つやのある表面へは施工しないで下さい。粘着力が増し、簡単に除去することが不可能になります。
再剥離性：	WrapTheHouse ASLAN DFP 45 は施工後 6 ヶ月までは問題なく剥がす事が出来ます。フィルムを慎重にゆっくり剥がすと外壁へのダメージはありません。
光沢：	ロールのコア付近では表面の光沢感が弱くなっている場合があります。シリコンペーパーの後部である為、表面がマット調になっていますが、少し経つと消えてなくなります。
保管寿命：	施工前のフィルムは生産日より最低 1 年保管出来ます。 フィルムは室温 15℃～25℃で、湿度 50%～60%で保管されていなければなりません。ロール面に現れる圧力点などを避ける為、ロールに立てて保管するか、オリジナル梱包箱のコアホルダーで紙管を抑えてフィルムの表面に自重も含めて圧力がかからないように保管して下さい。

作成：2013年7月

全ての技術的なデータとアドバイスはメーカーの経験と慎重なテストに基づいています。製品の使用に当たっては、使用目的にあっているかどうかのテストはユーザー様の責任において行ってください。

製品の仕様は事前の予告なしに変更される場合がありますので、ご了承下さい

販売店：

ASLAN[®]
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

総輸入元：

株式会社テクノプロモーション

千葉県柏市十倉二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

http://www.technopromotion.co.jp