

アスファルトグラフィック用 デジタル印刷フィルム DFP 46

凸凹のある路面グラフィック用デジタル印刷用糊付きフィルム

この屋外路面グラフィック用デジタル印刷用フィルムは、凸凹のあるアスファルトやコンクリート、石などへの短期ディスプレイ用に理想的なフィルムです。特別な糊を備えた WrapTheStreet ASLAN DFP 46 は屋外の凸凹した路面への施工に最適で、使用後は簡単に剥がす事が出来ます。常に屋外用フロアプロテクトラミネートフィルム ASLAN MP 326 又は ASLAN MP 300 とのコンビネーションでご使用下さい。

その他、製品についてもっと詳しくお知りになりたい方は下記までご連絡下さい：
Email: info@technopromotion.co.jp Tel: 04-7135-7707

製品詳細

フィルム：	ソフト塩ビ	
厚み：	80 ミクロン	
糊：	アクリル系透明感圧糊	平米数量：～ 100 g/m ²
離型紙：	PE コーティング付シリコンペーパー (両面)	平米重量：～ 144 g/m ²
総厚み：	300 ミクロン	

特長

粘着力：	施工直後 (コンクリート上)	～ 5 N/25 mm
寸法精度： (ASTMD-903)	アルミ上に施工 70 °C 48 時間後 (25 x 25 cm)	最大-0.45 %
耐化学性：	24 時間のテストにてほとんどの石化油脂、グリース、溶剤、酸、アルカリに耐える	
可燃性：	アルミに貼って 自己鎮火	
温度：	施工温度： 使用温度：	最低 12°C -30 °C ~ 最高+80 °C
耐候年数：	上にかかる負荷によりもよりますが、中部ヨーロッパの平均的な気候をベースに、プレミアムフロアプロテクト ASLAN MP 300 又は屋外フロアプロテクト ASLAN MP 326 との組み合わせの場合 6 ヶ月。	



販売店：

総輸入元：

株式会社テクノプロモーション

千葉県柏市十余二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

Email: info@technopromotion.co.jp

<http://www.technopromotion.co.jp>

アスファルトグラフィックス用 デジタル印刷フィルム DFP 46

ユーザーガイド

- 印刷：** このフィルムは溶剤、エコソル、UV 硬化インク又はラテックスインクのデジタル印刷および、スクリーン印刷が可能です。
印刷を摩擦や摩耗から保護し、スリップ抵抗力を増やすためにフロアグラフィックラミネートフィルム ASLAN MP 300 又は ASLAN MP 326 で保護して下さい。 ラミネートする前にインクが完全に乾いている事。 そのためインクは少なくとも 48 時間は乾燥されていること。フロアグラフィックラミネートフィルム同士がオーバーラップして施工されないようご注意ください。
- 施工：** 施工する表面は油脂やホコリなどの汚れがなく、乾いた状態で施工して下さい。施工しようとするイメージのサイズは最低でも 0.5 m²以上のサイズにしてください。 フィルムは凸凹のある面専用です。 ヒートガン及びゴムローラーを使用して、凹面に抑え込みながら施工して下さい。施工する場所の表面温度は少なくとも 12 °C 以上でなければなりません。 施工後 72 時間以内は温度が著しく下がってはならず、最終的に本来の粘着力がつくまで濡れない様にして下さい。フィルムが剥がれるのを防ぐため、丸みを帯びたコーナーにする事をお勧めします。 くぼみのあるエリアなどに水が貯まると、耐候年数は下ります。
施工する面は多種多様ですので、必ず事前にテストを行って下さい。 フィルムにかかる負荷が大きい場合は、破損又は剥離する可能性があります。 水がたまるような場所、濡れていることが多い場所では、糊の粘着力が大きく低下する可能性が高まります。 フィルムは平滑や、つやのある面には施工しないで下さい。粘着力がかなり増し、再剥離性を保証出来ません。
- 再剥離性：** WrapTheStreet ASLAN DFP 46 は 6 ヶ月までであれば問題なく剥がす事が出来ます。フィルムは慎重にゆっくり剥がして下さい。

ロールのコア付近には表面の光沢感が少なくなっている場合があります。シリコンペーパーの後部である為、表面がマット調になっている場合がありますが、少し経てば消えてなくなります。
- 保管寿命：** 施工前のフィルムは、生産日より最低 1 年保管出来ます。
フィルムは室温 15°C～25°C で、湿度は 50%～60% で保管されていなければなりません。ロール面に現れる圧力点などを避ける為、ロールは立てて保管するか、オリジナル梱包箱のコアホルダーで紙管を抑えてフィルムの表面に自重も含めて圧力がかからないように保管して下さい。

作成：2014 年 12 月

全ての技術的なデータとアドバイスはメーカーの経験と慎重なテストに基づいています。製品の使用に当たっては、使用目的にあっているかどうかのテストはユーザー様の責任において行ってください。

製品の仕様は事前の予告なしに変更される場合がありますので、ご了承下さい

ASLAN[®]
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

販売店：

総輸入元：

株式会社テクノプロモーション

千葉県柏市十余二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

Email: info@technopromotion.co.jp

http://www.technopromotion.co.jp