

High Quality ホワイトボード WB 975

High Quality ホワイトボードフィルム

このマット仕上げのホワイトボードフィルムで、学校やセミナールーム、幼稚園や病院などの壁がいつでも書き消しできるホワイトボードに早変わりします。キズがつきにくく、消す場合は、マイクロファイバークロスで簡単に拭き取る事が出来ます。マット仕上げの表面はてからない為、プロジェクションスクリーンとしても使用可能です。

その他、製品についてもっと詳しくお知りになりたい方は下記までご連絡下さい：
Email: info@technopromotion.co.jp Tel: 04-7135-7707

製品詳細

フィルム：	特殊コーティング済みソフト塩ビ、ホワイトマット、	
厚み：	80 ミクロン	
糊：	アクリル系透明感圧糊	平米厚み：～ 25 g/m ²
離型紙：	シリコンペーパー	平米重量：～ 144 g/m ²

特長

粘着力： (ASTMD-903)	施工直後 1週間後	～ 8 N/25 mm ～ 10 N/25 mm
寸法精度：	アルミニウムに施工 70 °C 48 時間後 (25 x 25 cm)	最大-0.2 %
耐化学性：	24 時間のテストにてほとんどの石化油脂、グリース、溶剤、酸、アルカリに耐える。	
温度：	施工温度： 使用温度：	最低 15°C -30 °C ~ 最高+80 °C

ASLAN[®]

EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

総輸入元：

株式会社 **テクノプロモーション**

千葉県柏市十余二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

<http://www.technopromotion.co.jp>

販売店：

High Quality ホワイトボード WB 975

ユーザーガイド

- 施工： ドライ又はウェットアプリケーション。水貼りの場合、糊が白濁する場合がありますが、天候次第で数日経つと消えてなくなります。ウェットアプリケーションの場合、施工液 ASLAN TL 10 の使用をお勧めします。
- 利用法： ほとんど、どのホワイトボードマーカーでもご使用頂けます。消す時はマイクロファイバークロスで簡単に拭き取る事が出来ます。溶剤性塗料などを含んだペンを使用してしまった場合はアルコールで拭き取る事が出来ます。
- 保管寿命： 施工前のフィルムは生産日より最低1年保管出来ます。フィルムは室温 15℃～25℃、湿度 50%～60 で保管されていなければなりません。ローリング面に現れる圧力点などを避ける為、ロールは立てて保管するか、オリジナルの梱包箱のコアホルダーで紙管を抑えてフィルムの表面に自重も含めて圧力のかからないように保管して下さい。

作成：2013年9年

全ての技術的なデータとアドバイスはメーカーの経験と慎重なテストに基づいています。製品の使用に当たっては、使用目的にあっているかどうかのテストはユーザー様の責任において行ってください。

製品の仕様は事前の予告なしに変更される場合がありますので、ご了承下さい

販売店：

ASLAN[®]

EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

総輸入元：

株式会社 テクノプロモーション

千葉県柏市十倉二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

http://www.technopromotion.co.jp