

カラーボード WBC 996

カラーボードフィルム

このカラーボードフィルムを貼れば、どんな平面も書き込み可能なカラーボードに変化します。
キズがつきにくく、ドライクロスで簡単に拭き取る事が出来ます。
レストランのメニューボードや学校、大学のセミナールームなどいろいろな場所で用いる事が出来ます

その他製品についてご不明な場合は下記までご連絡下さい：
Email: info@technopromotion.co.jp Tel: 04-7135-7707

製品詳細

フィルム：	ポリエステル／塩ビ－組み合わせ	
厚み：	140 ミクロン	
糊：	アクリル系透明感圧糊	平米数量：～ 30 g/m ²
離型紙：	シリコンペーパー	平米重量：～ 140 g/m ²

特長

粘着力： (ASTMD-903)	施工直後 1週間後	～ 3 N/25 mm ～ 8 N/25 mm
寸法精度：	アルミ板に施工 70 °C 48時間 (25 x 25 cm)	最大－0.45 %
耐化学性：	24時間のテストにてほとんどの石化油脂、グリース、溶剤、酸、アルカリに耐える	
温度：	施工温度： 使用温度：	最低 15°C －30 °C ～ 最高+80 °C



販売店：

総輸入元：

株式会社 **テクノプロモーション**

千葉県柏市十余二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

<http://www.technopromotion.co.jp>

カラーボード WBC 996

ユーザーガイド

施工：	ドライアPLICATIONのみ
クリーニング：	ホワイトボードマーカーはドライクロスで簡単に拭き取る事が出来ます。 誤って油性インクのペンを使用してしまった場合は、アルコールで拭き取る事が出来ます。
保管寿命：	施工前のフィルムは、製造日より最低1年保管出来ます。 フィルムは室温 15℃～25℃で、湿度 50%～60%で保管されていなければなりません。ロール面に現れる圧力点などを避ける為、ロールは立てて保管するか、オリジナル梱包箱のコアホルダーで紙管を抑えてフィルムの表面に自重も含めて圧力がかからないように保管して下さい。

作成：2013年10年

全ての技術的なデータとアドバイスはメーカーの経験と慎重なテストに基づいています。製品の使用に当たっては、使用目的にあっているかどうかのテストはユーザー様の責任において行ってください。

製品の仕様は事前の予告なしに変更される場合がありますので、ご了承下さい



販売店：

総輸入元：

株式会社テクノプロモーション

千葉県柏市十余二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

<http://www.technopromotion.co.jp>