

## 3188 デジタルプリント用塩ビフィルムシリーズ (UNIFAST = バブルフリー & グレー糊)

### 製品概要

UNIFOL 3188 デジタルプリントフィルムシリーズは、カドミウム非含有で高級顔料を使用した抗 UV 性のサイン用塩ビフィルムです。この製品には UNIFAST バブルフリーテクノロジーが採用されており、施工時のバブル発生を防いでいるため、非熟練者でも失敗の無いきれいな施工が、短時間で可能となります。グレー糊の採用により、下地の遮蔽性にも優れています。

### 用途

UNIFOL 3188 デジタルプリント用塩ビシリーズは、ガラス面、サイン、ガイダンスマーク、ショーケース、ラベル、展示会用など、幅広い用途に使用可能です。屋外・屋外を問わず、平面ないし、緩曲面への施工が可能です。施工が簡単なため、施工時間が大幅に短縮できます。

### 離型紙

専用に開発された両面 PE コート付き 145g/m<sup>2</sup> の離型紙は片面が UNIFAST=バブルフリー仕様になっています。

### 糊

グレーアクリル強粘着糊

### 印刷方法

3188 デジタルプリントフィルムシリーズは溶剤、エコソル、UV および、ラテックスプリンタでプリント可能です。

## 技術情報

| 特性                                     | テスト方法                           | 値   |
|--|---------------------------------|---|
| フィルム厚*<br>(糊と離型紙を含まず)                  | ISO 4591:1992                   | 0,080mm (80 micron)   |
| 粘着力 **                                 | FINAT TM 1<br>(Stainless Steel) | 初期粘着力 >8 N/25 mm<br>20 分後 >12 N/25 mm<br>24 時間後 >16 N/25 mm |
| 破断強度                                   | ISO 527-1:2012                  | 縦方向: >16MPa<br>横方向: >18 MPa                                 |
| 破断伸度                                   | ISO 527-1:2012                  | 縦方向: >%160<br>横方向: >%170                                    |
| 寸法安定性<br>(150x150 mm / 48 hour / 70°C) | FINAT 14 / Steel                | < 0,4 mm  |
| サービス温度                                 |                                 | -30°C ile +90°C   |
| 施工温度                                   |                                 | > +10°C   |
| 保管期間 ***                               |                                 | 2 年   |
| 耐候性                                    | 中部ヨーロッパの平均的気候を条件に、<br>南向き垂直懸架   | 屋外 3 Years (印刷前)<br>屋内 期限無し                                 |

注： プリントした場合は、ラミネートをする前に最低 24 時間乾燥させてください。

### 【注意】

施工前には、施工面は埃、粉、オイルなど、接着力に影響のあるものをすべて完全にクリーニングしてください。塗装した場合は、最低2週間の乾燥期間を設けてください。いかなる施工も Unifol Application Guide に沿って行ってください。上記情報はあくまで参考情報であり、保証をするものではありません。広い面積の案件や、様々な用途については、お客様にて必ず、事前にテストの上、確認をしてご使用ください。中部ヨーロッパの平均的気候で南向き垂直懸架という条件でも、施工する技術やその他の条件にも大きく左右されますので、サービスライフについての保証は一切ありませんので、御注意ください。UNIFOL-UNICASTブランドはBES REKLAM A.Ş.社の登録商標です。

\* 平均 %3

\*\* 中部ヨーロッパの平均的気候で、南向き垂直懸架を前提として測定。

\*\*\* オリジナルの梱包で、温度 23°C、湿度 50% を条件として。

ロスに対する補償については、UNIFOL の技術チームの検査を必要とします。製造上のミスと UNIFOL LABORATORIES の確認を得られた場合は、保証に応じますが、その場合でも、インク、消耗品、人件費、クリーニング、施工費用など人件費などの、製品のコスト以外の保証はありません。Unifol application guide は正規販売代理店ないし、以下の Web Site から入手できます。 [www.unifol.com.tr](http://www.unifol.com.tr)

