

5900 Leaf Film シリーズ

製品概要

UNIFOL 5900 Leaf フィルムシリーズはポリエステルフィルムベースの製品で、デコレーションやレタリングに最適な製品です。 カッティングプロッタでの加工も可能です。

- 5994 – シルバーLeaf

用途

UNIFOL 5900 Leaf Films はガラス面、サイン、ガイダンスマーク、ショーケース、ラベル、展示会用など、幅広い用途に使用可能です。 様々な用途に向いていますが、特に、文字などのレタリングに使用すると高級感を出すことができます。

離型紙

特別に製造された安定した品質の 138g/m²、片面シリコンコートクラフトペーパー。

糊

透明アクリル強粘着糊

印刷方法

5900 Leaf Films はデジタルプリントには適していません。シルクスクリーンプリントであれば、可能です。

技術情報

特性	テスト規格	値
フィルム厚* (糊と離型紙を含まず)	ISO 4591:1992	0,050mm (50 micron)
粘着力 **	FINAT TM 1 (Stainless Steel)	初期粘着力 >8 N/25 mm 20 分後 >12 N/25 mm 24 時間後 >16 N/25 mm
破断強度	ISO 527-1:2012	縦方向: >120 MPa 横方向: >120 MPa
破断伸度	ISO 527-1:2012	縦方向: >%80 横方向: >%80
寸法安定性 (150x150 mm / 48 hour / 70°C)	FINAT 14 / Steel	< 0,2 mm
サービ温度		-30°C ile +90°C
施工温度		> +10°C
保管期間 ***		2 Years
耐候性	中部ヨーロッパの平均的気候を条件に、南向き垂直懸架。	屋外 Silver Leaf 2年 Gold Leaf 1年 屋内 期限なし

【注意】

施工前には、施工面は埃、粉、オイルなど、接着力に影響のあるものをすべて完全にクリーニングしてください。塗装したての場合は、最低2週間の乾燥期間を設けてください。いかなる施工も Unifol Application Guide に沿って行ってください。上記情報はあくまで参考情報であり、保証をするものではありません。広い面積の案件や、様々な用途については、お客様にて必ず、事前にテストの上、確認をしてご使用ください。中部ヨーロッパの平均的気候で南向き垂直懸架という条件でも、施工する技術やその他の条件にも大きく左右されますので、サービスライフについての保証は一切ありませんので、御注意ください。UNIFOL-UNICASTブランドはBES REKLAM A.Ş.社の登録商標です。

* 平均 %3

** 中部ヨーロッパの平均的気候で、南向き垂直懸架を前提として測定。

*** オリジナルの梱包で、温度 23°C、湿度 50% を条件として。

ロスに対する補償については、UNIFOL の技術チームの検査を必要とします。製造上のミスと UNIFOL LABORATORIES の確認を得られた場合は、保証に応じますが、その場合でも、インク、消耗品、人件費、クリーニング、施工費用など人件費などの、製品のコスト以外の保証はありません。Unifol application guide は正規販売代理店ないし、以下の Web Site から入手できます。 www.unifol.com.tr

