

9600 カラーキャストシリーズ (UNIFAST =バブルフリータイプ)

製品概要

UNICAST 9600 シリーズはメタリック、光沢、サテンのプレミアムキャスト塩ビフィルムで、すべての3D曲面や、カーラッピングに最適なマルチレイヤー構造の高性能キャストフィルムです。フリートマーキングのほか、家具や、カラーマッチでコーポレートアイデンティティ案件にも対応します。深い凹凸やリベットなど、複雑な曲面にも追従します。UNICAST 9600 はカッティング用にも、デジタルプリント用に使用可能です。糊には UNIFAST テクノロジーが採用されており、施工時間の短縮と、最高の仕上がり品質を可能にします。

用途

UNICAST 9600 はいかなる3D曲面にも追従します。特に、曲面では最高の性能を発揮します。9600 シリーズは110ミクロンのフレキシブルなフィルムで、位置合わせ・貼り直しも楽に行えます。正しい使用法で行えば、剥がす場合でも、糊残りがありません。

離型紙

専用に開発された両面 PE コートの 145g/m² の離型紙は、片面はシリコンコートされた UNIFAST 仕様 (=バブルフリータイプ) になっています。

糊

溶剤系アクリル強粘着糊。

技術情報

特性	テスト規格	値
フィルム厚* (糊と離型紙を含まず)	ISO 4591:1992	0,110mm (110 micron)
粘着力 **	FINAT TM 1 (Stainless Steel)	初期粘着力 >8 N/25 mm 20 分後 >12 N/25 mm 24 時間後 >18 N/25 mm
破断強度	ISO 527-1:2012	縦方向: >18MPa 横方向: >18 MPa
破断伸度	ISO 527-1:2012	縦方向: >%150 横方向: >%150
寸法安定性 (150x150 mm / 48 hour / 70°C)	FINAT 14 / Steel	< 0,2 mm
サービス温度		-30°C ile +90°C
施工温度		> +10°C
保管期間 ***		2 年
耐候性	中部ヨーロッパの平均的気候を条件に、南向き垂直懸架	9600 シリーズ 4 年 9600 – G643 3 年 Deep Blue 9600 – G622 2 年 Gold 9600 – G629 2 年 Saffron Yellow

【注意】

施工前には、施工面は埃、粉、オイルなど、接着力に影響のあるものをすべて完全にクリーニングしてください。塗装した場合は、最低 2 週間の乾燥期間を設けてください。いかなる施工も Unifol Application Guide に沿って行ってください。上記情報はあくまで参考情報であり、保証をするものではありません。広い面積の案件や、様々な用途については、お客様にて必ず、事前にテストの上、確認をしてご使用ください。中部ヨーロッパの平均的な気候で南向き垂直懸架という条件でも、施工する技術やその他の条件にも大きく左右されますので、サービスライフについての保証は一切ありませんので、御注意ください。UNIFOL-UNICAST ブランドは BES REKLAM A.Ş.社の登録商標です。

* 平均 %3

** 中部ヨーロッパの平均的気候で、南向き垂直懸架を前提として測定。

*** オリジナルの梱包で、温度23°C、湿度50%を条件として。

ロスに対する補償については、UNIFOL の技術チームの検査を必要とします。製造上のミスと UNIFOL LABORATORIES の確認を得られた場合は、保証に応じますが、その場合でも、インク、消耗品、人件費、クリーニング、施工費用など人件費などの、製品のコスト以外の保証はありません。Unifol application guide は正規販売代理店ないし、以下の Web Site から入手できます。 www.unifol.com.tr