

9700 カラー・キャスト・プレミアム・カーラッピング & プロッタシリーズ (UNIFAST)

製品概要

UNICAST 9700 シリーズは光沢・マットキャスト塩ビフィルムで、フリートマーキング、建築物、カラーマッチによる CI 用途に最適です。深い凹凸やリベット、など、難しい 3D 曲面にも追随します。UNICAST 9700 はプロッタでのカットにも対応します。UNIFAST 仕様により、エア抜けが良いので作業効率も高く、仕上がりがきれいです。

用途

9700 シリーズはレタリング、マーキング用に開発されましたが、長期の耐候性を求められる 3D 曲面のラッピングにも使用可能です。また、その高耐候性により、長期屋外サインとしても適しています。

離型紙

専用に開発された両面 PE コートの 145g/m² の離型紙は、片面はシリコンコートされた UNIFAST 仕様 (=バブルフリータイプ) になっています。

糊

溶剤系アクリル強粘着糊。

技術情報

特性	テスト規格	値
フィルム厚* (糊と離型紙を含まず)	ISO 4591:1992	0,080mm (80 micron)
粘着力 **	FINAT TM 1 (Stainless Steel)	初期粘着力 >8 N/25 mm 20 分後 >12 N/25 mm 24 時間後 >16 N/25 mm
破断強度	ISO 527-1:2012	縦方向: >18MPa 横方向: >18 MPa
破断伸度	ISO 527-1:2012	縦方向: >%120 横方向: >%120
寸法安定性 (150x150 mm / 48 hour / 70°C)	FINAT 14 / Steel	< 0,2 mm
サービス温度		-30°C ile +90°C
施工温度		> +10°C
保管期間 ***		2 年
耐候性	中部ヨーロッパの平均的気候を条件に、南向き垂直懸架	9700 シリーズ 4 年 9700 - G000 7 年 White 9700 - G312 2 年 Light Grey 9700 - G316 3 年 Dark Grey 9700 - G020 2 年 Light Orange 9700 - G324 2 年 Yellow 9700 - G038 3 年 Pink 9700 - G052 3 年 Pistachio Green 9700 - G360 2 年 Burgundy

【注意】

施工前には、施工面は埃、粉、オイルなど、接着力に影響のあるものをすべて完全にクリーニングしてください。塗装した場合は、最低 2 週間の乾燥期間を設けてください。いかなる施工も Unifol Application Guide に沿って行ってください。上記情報はあくまで参考情報であり、保証をするものではありません。広い面積の案件や、様々な用途については、お客様にて必ず、事前にテストの上、確認をしてご使用ください。中部ヨーロッパの平均的な気候で南向き垂直懸架という条件でも、施工する技術やその他の条件にも大きく左右されますので、サービスライフについての保証は一切ありませんので、御注意ください。UNIFOL-UNICAST ブランドは BES REKLAM A.Ş. 社の登録商標です。

* 平均 %3

** 中部ヨーロッパの平均的気候で、南向き垂直懸架を前提として測定。

*** オリジナルの梱包で、温度23℃、湿度50%を条件として。

ロスに対する補償については、UNIFOLの技術チームの検査を必要とします。製造上のミスとUNIFOL LABORATORIESの確認を得られた場合は、保証に応じますが、その場合でも、インク、消耗品、人件費、クリーニング、施工費用など人件費などの、製品のコスト以外の保証はありません。Unifol application guide は正規販売代理店ないし、以下の Web Site から入手できます。 www.unifol.com.tr