

1500 ローテンプ3SEC.

1500 ローテンプ3SECは93色のカラーがあり、薄くて、伸縮性に富み、下地の影響を受けにくいPUフィルムです。表面はマット仕上げとなっています。

ポリエステルライナーは糊付きなので、細かいデザインのカットも容易で、かつ位置決めも安心で、プレス前の、貼り直しも簡単にできます。

プレスする生地は、事前に糸くずなどを取り、必ず、しわ伸ばしのプリプレスをしてください。これにより、接着の邪魔になる水分も蒸発し、きれいで、堅牢度の高い転写プレスができます。

高速・低温転写：165℃で3-4秒、135℃で6秒で転写が完了します。



適用： 100%コットン、及び、コットン・ポリエステル・アクリル混紡。

ナイロンと疎水性の生地： 3900 ナイロンシリーズをご使用ください。

濃色のポリエステル生地： 4000サブリストップシリーズをご使用ください。

ソフトシェルの生地： 5000ソフトシェルシリーズをご使用ください。

165°C/135°C

3-4 sec/6 sec


3-4 bar



重ね貼りOK



85 micron



warm or cold,
neon always cold



裏側にして洗濯してください。



洗濯やストレッチは24時間
たってからにしてください。